














01-08-2005

TEKNİK BİLGİ FORMU – D2.02.03

	M600	Ürün :	Dynacoat Acrylic Filler 4+1		
	P180-P280	Ürün tanımı:	Oto tamir sektörü için geliştirilmiş iki bileşenli, yüksek dolgulu, çabuk kuruyan, akrilik astar.		
	P400	Ürün ve katkıları:	Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener Dynacoat Thinner Slow/ Fast		
	4:1:1	Hammaddeleri:	Dynacoat Acrylic Filler 4+1: Akrilik reçine Sertleştirici : Poliizosiyanat reçinesi		
		Uygun yüzeyler:	Eski boyalı yüzeyler, Washprimers CR, Polyester Macunlar Sac.		
	(üstten hazneli) 1.8 mm 3-4 bar	Yüzey hazırlığı:	Eski boyalı yüzeyler: Yağ giderme işleminden sonra P220-P320 ile kuru zımpara veya P400 ile yağ zımpara Polyester Macunlar: P180-280 ile kuru zımpara Sac: Yağ giderme işleminden sonra P120-P220 ile kuru zımpara		
	5-10 dak.	Karışım oranı:	Hacimce: 4 kısım Dynacoat Acrylic Filler 4+1 1 kısım Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener 1 kısım Dynacoat Thinner Slow/ Fast (isteğe bağlı)		
	60°C 30 dak.	Kap ömrü:	20°C 45 Dakika		
	Tüm sonkatlar	Tabanca meme çapı ve çalışma basıncı :	Tabanca: Üstten hazneli: Altten hazneli:	Meme çapı: 1.8 mm 1.8 mm	Çalışma basıncı : 3-4 bar 3-4 bar
		Uygulama:	Katlar arası 5-10 dakika bekleyerek 2 - 3 tek yaş kat (sıcaklık ve film kalınlığına bağlı olarak) uygulayın.		
		Film Kalınlığı:	Kat başına 40 µm kuru film		
		Kaplama alanı:	40 µm film kalınlığı için 8.7 m ² /l (inceltilmemiş)		
		Not:	Gerçekte örtme, parçanın şekli, yüzeyin bozukluğu, uygulama yöntemi ve koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.		
		Ekipman temizliği:	Selülozik tiner veya Akrilik tiner ile.		
		Kuruma süreleri:	Zımparaya gelme	20°C	60°C
			3 Saat.	30 Dakika.	

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız) İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

01.07.2005



01-08-2005

Tavsiye edilen zımpara kağıdı:	P360-P400 Kuru zımpara veya P800-P1000 Yaş zımpara
Üzerine uygulanabilecek ürünler:	Tüm Dynacoat sonkatlar
Ambalaj:	Astar: 1l, 3 l Sertleştirici: 250 ml, 750 ml
Raf ömrü:	5°C - 40°C arası sıcaklıklarda 12 ay
Renk:	Açık gri

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız) İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

01.07.2005