














01-08-2005

TEKNİK BİLGİ FORMU – D1.04.02

	2:1	Ürün:	Dynacoat Basecoat MM		
	18-20 san.	Ürün tanımı:	Otomobil, ticari araç ve bunların parçalarının boyanması için geliştirilmiş, düz, metalik ve sedefli bazkat.		
	18-20 san.	Ürün ve katkıları:	Dynacoat basecoat MM Dynacoat Thinner Slow/ Fast		
	1	Hammaddeleri:	Fiziksel kurumalı reçineler		
	1	Uygun yüzeyler:	Eski boyalı yüzeyler Dynacoat Filler 4+1		
	(üstten hazneli) 1.2 - 1.5 mm 3-5 bar	Yüzey hazırlığı:	Eski boyalı yüzeyler: Yağ giderme işleminden sonra P360-P400 kum ile kuru zımpara veya P800-P1000 yağ zımpara yapılır.		
	5 - 10 dak.	Karışım oranı:	2 kısım Dynacoat Basecoat MM 1 kısım Dynacoat Thinner		
	20°C 15 dakika	Uygulama viskozitesi:	20°C 18 – 20 saniye		
	20°C 15 dakika	Kap ömrü:	(20°C)24 saat		
		Tabanca meme çapı ve çalışma basıncı :	Tabanca:	Meme çapı:	Çalışma basıncı :
			Üstten hazneli:	1.2 - 1.5 mm	3-5 bar
			Altta hazneli:	1.6 - 1.8 mm	3-5 bar
		Uygulama:	-Katlar arası bekleyerek 2-3 tek yağ kat uygulayın. -Gerekirse toz kat uygulaması yapın. -Bazkat uygulamasından 10 dakika sonra vernik uygulamasına geçilebilir, engeç 24 saat içinde vernik uygulanmalıdır.		
		Film Kalınlığı:	Kat başına 10 – 20 µm.		
		Kaplama alanı:	14 µm film kalınlığı için 13.4 m ² /l.(inceltilmemiş)		
			Not: Gerçekte kaplama alanı, parçanın şekli, yüzeyin bozukluğu, uygulama yöntemi ve koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.		
		Ekipman temizliği:	Selülozik tiner veya akrilik tiner ile..		
		Kuruma süresi:	20°C 15 Dakika		
		Raf ömrü:	5°C - 40°C arası sıcaklıklarda 36 ay		

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız) İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

01.07.2005